

BETOFIL R

edidlo do epoxidových prysky ic

1. Charakteristika výrobku

BETOFIL R je speciální formulované edidlo pro ed ní epoxidových prysky ic.

2. Použití

BETOFIL R je určen jako edidlo pro epoxidové prysky ice ady BETOLIT EP a jako prostředek používaný při finalizaci povrchu polymermalt na bázi BETOLIT EP.

3. Fyzikální a mechanické parametry

Vzhled	irá, bezbarvá kapalina
Hustota (kg/m ³)	870
Tída nebezpečnosti	II
Skupina vznícení	C

4. Zkušební atesty

Výrobek je certifikován podle § 12 zákona . 22/1997 Sb. a podle § 6 na ízení vlády . 163/2002 Sb. v platném zn ní.

Pr b žnou nezávislou kontrolu kvality výroby zajiš uje AZL 1687 LABBET®.

Dozor nad systémy managementu kvality, vztahu k životnímu prostředí a BOZP provádí certifika ní orgán . 3029.

5. Balení a skladování

BETOFIL R je balen do plechovek o obsahu 1 litr. V neporušených p vodních obalech íní doba skladovatelnosti 24 m síc . Při skladování a manipulaci je nutno zohlednit, že se jedná o ho lavinu II. t ídy.

6. Ochrana zdraví p í práci

Práce s edidlem BETOFIL R vyžaduje p ím ená hygienická opat ení. Pracoviš t musí být ádn odvátráno, pracovníci musí mít odpovídající prostředky osobní ochrany, p í práci není dovoleno jíst, pít ani kou it. Při kontaminaci oka je nutno o í vypláchnout ístou vodou a neprodlen vyhledat léka skou pomoc. Při náhodném požití je nezbytné vyvolat okamžit zvracení a bez otálení vyhledat léka skou pomoc. Při pot ísn ní pokožky je nutno postižené místo d kladn umýt vlažnou vodou a mýdlem a místa ošet ít vhodným repara ní m krémem. Vydání bezpečnostní list odpovídá požadavk m EC-Regulation 1907/2006, láněk 31. Protože výrobek spl uje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný, je nutné BL poskytnout p íjemci nebo dopravci.

V zemích, ve kterých je platné na ízení REACH (í. 33.1): Na ízení Evropské unie o chemických látkách a jejich bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006), musí být profesionálním uživatel m a distributor m následující informace poskytnuta automaticky a bez vyžádání:

Tento výrobek je p edm tem na ízení (ES) . 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, které by mohly být uvoln ny z výrobku za b žných nebo rozumn p edvídatelných podmínek použití. Z tohoto dvodu nejsou žádné požadavky na registraci látek ve výrobcích, spadající pod láněk 7.1.

Na základ našich sou asných znalostí, tento výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimo ádné obavy), z kandidátní listiny zve ejn né Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentracích nad 0,1% (w/w).

7. Odstra ování odpadu

P í zneškování kontaminovaného obalu a odstra ování zbytk p ípravku je nutné postupovat podle zákona . 185/2001 Sb. o odpadech v platném zn ní.

8. D ležitá upozorn ní

Uvedené informace, zvlášt rady pro zpracování a použití našich výrobk , jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produkt a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi p í standardních podmínkách a ádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám p í zpracování a dalším vn íším vliv m, k etnosti výrobk , r znému charakteru a úprav podklad , nemusí být postup na základ uvedených informací, ani jiných psaných í ústních doporu ení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporu ení firmy BETOSAN s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že p edal písemn v as a úplné informace, které jsou nezbytné k ádnému a úsp ch zaru ujícímu posouzení firmou BETOSAN s.r.o. Aplikátor musí p ezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný ú el aplikace. P edevším musí být zohledn na majetková práva t etí strany. Všechny námi p íjaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a



7

BETOSAN® MATERIÁLY NA BÁZI SYNTETICKÝCH PRYSKY IC



dodacím podmínkám". Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.betosan.cz.

Technický list . 7-8

Vydání 13.9.2017

3 883 708 159

MATERIÁLY NA BÁZI SYNTETICKÝCH PRYSKYIC



BETOSAN s.r.o., Na Dolinách 28, 147 00 Praha, Česká republika
Obchodní-technická kancelář Nová Cesta 291/40, 140 00 Praha 4, Česká republika
Tel./fax.:+420 241 431 212, tel.:+420 241 431 215
E-mail: praha@betosan.cz, www.betosan.cz

